

ООО "ГЕОИЗОЛКРЫМ"  
 Республика Крым,  
 298640, пгт Гурзуф,  
 наб. А.С.Пушкина, д.5б, офис 1  
 Тел. +7 (978) 096-43-00  
 E-mail: [geoizolkrim@gmail.com](mailto:geoizolkrim@gmail.com)  
[www.geoizolkrim.ru](http://www.geoizolkrim.ru)



ООО "ГЕОИЗОЛКРЫМ"



## БЕВЕДОЛ WT и БЕВЕДАН (BEVEDOLWT – BEVEDAN)

### Область применения

Двухкомпонентная инъекционная смола очень быстро реагирующая, свободная от FCKW и галогена для уплотнения против текущей воды.

Для применения в трещинах более 1,00 мм.

Система хорошо подходит для герметизации против сильных притоков воды, например, от притоков воды из пород, из перемычек, в тоннелях.

### Технические данные

Исходная температура	15 °C	25 °C
Смеш. вязкость после 10 сек.	>100.000 мПа*с	>100.000 мПа*с
Время затвердевания*	1'10" ± 5"	0'45" ± 30"
Вспенивающий фактор*	1,1 - 2,0	1,1 - 2,0

	BEVEDOL WT	BEVEDAN
Плотность при 25°C	1020 ± 30 кг/м <sup>3</sup>	1230 ± 30 кг/м <sup>3</sup>
Цвет	медовый	темно-коричневый
Точка воспламенения	>160 °C	>200 °C
Вязкость при 25°C	1000 ± 70 мПа*с	500 ± 100 мПа*с
Вязкость при 15°C	375 ± 35 мПа*с	200 ± 50 мПа*с

### Расфасовка (в металлических банках и бочках)

БЕВЕДОЛ WT	БЕВЕДАН
30 кг в жестяной канистре (жёлтая крышка)	35 кг в жестяной канистре (чёрная крышка)
200 кг в бочке	240 кг в бочке